



Flooring created for every step you take...™

Event

Vlastnosti	Normy	Jednotky	Hodnocení
Podlahová krytina	EN 649		heterogenní PVC
Povrchová úprava			
Počet barev			90
Váha celkem	EN 430	g/m ²	4890
Zátěžová třída	EN 685		23/34/43
Tloušťka	EN 428	mm	3
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,75
Rozměry		cm	Dlažba 20 @ 45,7cm x 45,7cm = 4,18m ² Prkno 45 @ 10,2cm x 91,5cm = 4,18m ² Sandstone 30 @ 30,5cm x 45,7cm = 4,18m ² Urban loft 20 @ 30,5cm x 91,5cm = 5,58m ² Block wood 10 @ 91,5cm x 91,5cm = 8,36m ²
Odolnost při zatížení	EN 433	mm	0,05
Stálobarevnost	ISO 105-B02	level	≥6
Reakce na oheň	EN 13501-1		B _{FL} s1
Prostiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R9 DS
Tepelná vodivost	ISO 8302	m ² k/w	0,019
Třída oděru	EN 660-02		T
Odolnost proti kolečkové židli	EN 425		ano, Typ W EN 12529
Odolnost vůči chemikáliím	EN 423		*

* Odolnost závisí na koncentraci a času, po který bude chemikáliím vystavena, v případě zvýšenému vlivu olejů, vazelin, kyselin, zásad nebo jiných agresivních chemikálií, prosím, kontaktujte nás.

Centiva®
by International Floors of America, Inc.
1701 Mars Hill Road
Florence, AL 35630 USA
info@centiva.com
www.centiva.com

Dovozce do ČR:
Barkotex Praha s.r.o.
Poděbradská 777/9a
190 00 Praha 9 Vysočany
tel.: +420 241 443 350
e-mail: info@barkotex.cz

