



Flooring created for every step you take...™

## Victory

Vlastnosti	Normy	Jednotky	Hodnocení
<b>Podlahová krytina</b>	EN 649		homogenní PVC/heterogenní PVC
<b>Povrchová úprava</b>			Cen-T-Tough™
<b>Počet barev</b>			101
<b>Váha celkem</b>	EN 430	g/m <sup>2</sup>	3730/4090
<b>Zátěžová třída</b>	EN 685		23/34/43
<b>Tloušťka</b>	EN 428	mm	3
<b>Tloušťka nášlapné vrstvy</b>	EN 429	mm	3/0,8
<b>Rozměry</b>		cm	80 @ 22,8cm x 22,8cm = 4,18m <sup>2</sup> 30 @ 30,5cm x 45,7cm = 4,18m <sup>2</sup> 20 @ 45,7cm x 45,7cm = 4,18m <sup>2</sup> 10 @ 91,5cm x 91,5cm = 8,36m <sup>2</sup> 45 @ 30,5cm x 30,5cm = 4,18m <sup>2</sup> 20 @ 30,5cm x 91,5cm = 5,58m <sup>2</sup> 10 @ 45,7cm x 91,5cm = 4,18m <sup>2</sup>
<b>Odolnosti při zatížení</b>	EN 433	mm	0,01/0,09
<b>Stálobarevnost</b>	ISO 105-B02	level	≥6
<b>Reakce na oheň</b>	EN 13501-1		B <sub>FL</sub> s1
<b>Protiskluznost</b>	DIN 51130 EN 13893		R9 DS
<b>Tepelná vodivost</b>	ISO 8302	m <sup>2</sup> k/w	0,019/0,027
<b>Třída oděru</b>	EN 660-02		T
<b>Odolnost proti kolečkové židli</b>	EN 425		ano, TypW EN 12529
<b>Odolnost vůči chemikáliím</b>	EN 423		*

\* Odolnost závisí na koncentraci a času, po který bude chemikáliím vystavena, v případě zvýšenému vlivu olejů, vazelin, kyselin, zásad nebo jiných agresivních chemikálií, prosím, kontaktujte nás.

Centiva®  
by International Floors of America, Inc.  
1701 Mars Hill Road  
Florence, AL 35630 USA  
info@centiva.com  
www.centiva.com

Dovozce do ČR:  
Barkotex Praha s.r.o.  
Poděbradská 777/9a  
190 00 Praha 9 Vysočany  
tel.: +420 241 443 350  
e-mail: info@barkotex.cz

