


LooseLay

	Normy	Hodnoty
 Rozměr	Lamely Dlaždice	1050mm x 250mm 610mm x 500mm
 Tloušťka	EN 428	4.5mm
 Nášlapná vrstva	EN 429	0.55mm
K Guard+ (PU) povrchová ochrana		ano
Životnost	Komerční Bytová	10 Let 15 Let
 Zkosená hrana		ne
 Typ podlahové krytiny	EN 649	Heterogenní PVC
 Zátěžová třída	EN 685	42: Lehká průmyslová zátěž- střední 33: CKomerční zátěž-vysoká 23: Bytová zátěž
 Reakce na oheň	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B ₁ -S1 ≥8kw/m ² Vyhovuje
 Protikluznost	EN 13893 BS 7976 DIN 51130	DS
 Odolnost vůči nečistotám	EN 423	Třída 0
 Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ 7
 Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	Sbirka T
 Rozměrová stálost	EN 434	<0.10%
 Akustika	EN ISO 717-2 EN ISO 140-8	$\Delta L_w = 13$ db
 Elektrostatický náboj	EN 1815	Vyhovuje
 Zbytková deformace po zatížení	EN 433	≤ 0.1mm
 Odolnost vůči kolečkové židli	EN 425	Vyhovuje
 Tepelný odpor	ISO 8302	0.0245m ² K/W Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění. Max 27°C.
 Lepidlo		Většina aplikací nebude vyžadovat použití lepidel. V případě extrémních podmínek, prosím, postupujte dle našich návodů k instalaci.
 Recyklovatelnost	Vhodné/y	100%

Výsledky protikluznosti

Kód výrobku	DIN 51130	BS7976 (sucho)	BS7976 (mokro)
LLP92	R9	61	33
LLP101	R9	61	33
LLP102	R9	61	33
LLP103	R9	61	33
LLP104	R9	61	33
LLP105	R9	61	33
LLP106	R9	61	33
LLT200	R9	66	29
LLT201	R9	66	29
LLT202	R9	66	29
LLT203	R9	66	29



Pro více informací kontaktujte:

00 420 241 443 350

info@barkotex.cz

www.barkotex.cz