


















flotex[®] tiles

Technické specifikace

Tato textilní podlahová krytina splňuje požadavky normy EN 1307

| | | | Flotex tile |
|---|--|----------------|---|
|  | Celková tloušťka | ISO 1765 | 5.3 mm |
|  | Bytová výstavba | EN 685 | Třída 33 |
|  | Rozměr dílců | | 50 x 50cm |
| | Množství dílců/m ² v balení | | 3 m ² |
|  | Celková hmotnost | ISO 8543 | 4.5 kg/m ² |
|  | Rozměrová stálost | EN 986 | <0.2 % |
|  | Odolnost vůči opotřebení | EN 1963 | < 35 g ztráty na vrstvě |
|  | Odolnost vůči kolečkům | EN 985 | r = ≥ 2.4 trvalé používání |
|  | Barevná stálost | EN ISO 105 B02 | 6 |
|  | Protikluznost | DIN 51097 | > 0.7 výsledky za sucha/ |
| | | UK SGR kvyadlo | Za sucha – velmi pomalý smyk Za mokra – pomalý smyk |
|  | Elektrický odpor | ISO 10965 | > 10 ⁹ Ω |
|  | Kročejevý útlum | ISO 140-8 | Redukce kročejevého hluku ΔLw = 17 dB |
|  | Akustika | ISO 354 | Absorpce zvuku = 0.10 |
| Flotex splňuje požadavky normy EN 14041 | | |  EN 14041 |
|  | Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl, s1 |
|  | Protikluznost | EN 13893 | DS: > 0.30 |
|  | Elektrostatický náboj | ISO 6356 | < 2kV |
|  | Tepelný odpor | ISO 8302 | 0.0456 m ² K/W |

Výše uvedené informace se mohou změnit v případě budoucích technických zdokonalení výrobku.