

Mamoleum® Modular splňuje požadavky normy EN-ISO 24011

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Celková tloušťka | EN-ISO 24346 | 2,5 mm |
| Bytová výstavba | EN-ISO 10874 | Třída 23 |
| Občanská výstavba | EN-ISO 10874 | Třída 34 |
| Lehký průmysl | EN-ISO 10874 | Třída 43 |
| Rozměry (dxš) | EN-ISO 24342 | 25x25 cm 50x25 cm 50x50 cm 75x50 cm |
| Rozměrová stálost | EN-ISO 24342 | ≤ 0,25 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm |
| Odolnost v bodovém zatížení | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0,15 mm Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W a měkkou kontaktní plochou |
| Odolnost vůči kolečkům | EN 425 | |
| Barevná stálost | ISO 105 B02 | Metoda 3: min. stupeň modrá škála 6. |
| Chemická odolnost | EN-ISO 26987 | Odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako například líh, lakový benzin, atd. Není odolné vůči dlouhotrvajícím účinkům alkálií (zásad). |
| Bakteriostatické vlastnosti | | Marmoleum má bakteriostatické vlastnosti potvrzené nezávislými laboratořemi, dokonce proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus). |
| Odolnosti vůči cigaretám | EN 1399 | Stopy, které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety, mohou být snadno odstraněny. Jemně obruste smirkovým papírem a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví. |
| Protikluznost | DIN 51130 | R9 |
| Kročejevá neprůzvučnost | EN-ISO 717-2 | ≤ 5 dB |
| Hodnocení životního cyklu | | LCA je základ pro zaručení nejnižšího dopadu na životní prostředí. |

EN 14041



0200203-DoP-306

Mamoleum® splňuje požadavky normy EN 14041

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Cfl -s1 |
| Protikluznost | EN 13893 | DS: ≥ 0,30 |
| Elektrostatický náboj | EN 1815 | < 2 kV |
| Tepelná vodivost | EN 12524 | 0,17 W/m·K |